

sede amministrativa e commerciale:
 I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14
 ph (+39) 0458301822 - fx (+39) 0458301276
 tlx 481411 ASSVER I - e-mail mineral@sis.it
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Registro Imprese 88752
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

sede legale e stabilimento:
 I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal



mineral im.er.co. s.r.l.

importazione - esportazione - commercio - lavorazione talchi e cariche minerali


Talc 61/31

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO ₂	60.6	%
		MgO	31.5	%
		Al ₂ O ₃	0.5	%
		Fe ₂ O ₃	0.3	%
		CaO	0.7	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	6.4	%
esente da impurezze asbestoidi (XRD)				
free of asbestos minerals				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.75	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.43	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	35	gr/100gr
abrasività	<i>abrasivity</i>	9	mg
sostanze solubili in H ₂ O	<i>water soluble substance</i>	0.2	% max
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		8.7	

grado di bianco (Spectrocolorimeter D ₆₅ /10°)	<i>whiteness</i>	91	Y
--	------------------	----	---



imballi <i>packing</i>	sacchi carta su plts, sacconi, sfuso in a.silo <i>paper bags on plts, big bags, bulk</i>
---------------------------	---

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante
 These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification