

sede amministrativa e commerciale:
 I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14
 ph (+39) 0458301822 - fx (+39) 0458301276
 tx 481411 ASSVER I - e-mail mineral@sis.it
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Registro Imprese 88752
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

sede legale e stabilimento:
 I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal



mineral imerco s.r.l.

importazione - esportazione - commercio - lavorazione talchi e cariche minerali


Filler Mto AC/33

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO ₂	23.5	%
		MgO	12.6	%
		Al ₂ O ₃	0.3	%
		Fe ₂ O ₃	0.3	%
		CaO	33.0	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	29.8	%
esente da impurezze asbestoidi (XRD)				
<i>free of asbestos minerals</i>				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.90	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.60	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	28	gr/100gr
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		8.7	

grado di bianco	<i>whiteness</i>	92	Y
(Spectrocolorimeter D ₆₅ / 10°)			



imballi	sacchi carta su plts	<i>paper bags on plts</i>
<i>packing</i>	sacconi	<i>big bags</i>
	sfuso in autosilo	<i>bulk</i>

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante
These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification