

**sede amministrativa e commerciale:**  
 I-37126 VERONA VR (Italy) - Via F. degli Uberti 14  
 ph (+39) 0458301822 - fx (+39) 0458301276  
 tlx 481411 ASSVER I - e-mail [mineral@sis.it](mailto:mineral@sis.it)  
 REA 4751 (CCIAA Verona) - Registro Imprese 88752  
 partita iva - codice fiscale IT00212770234

**sede legale e stabilimento:**  
 I-37010 AFFI VR (Italy) - Via Volta, Z.I. Sottomoscal



mineral imerco s.r.l.

importazione - esportazione - commercio - lavorazione talchi e cariche minerali

## PharmaTalc CBC FU ES-D

valori statistici medi CAS 14807-96-6 EINECS 238-877-9


Il Talc tipo CBC FU ES-D è un prodotto a carica batterica controllata ed è conforme alle specifiche EUR PHARM. La carica batterica media è inferiore a 10 ufc/gr.

*Talc CBC FU ES-D is bacteria controlled and meets EUR PHARM specifications. Average bacteria count is lower than 10 cfu/gr.*

analisi chimica	<i>chemical analysis</i>	SiO <sub>2</sub>	61.1	%
		MgO	31.0	%
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.7	%
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.3	%
		CaO	0.7	%
perdita al fuoco	<i>loss on ignition</i>	1050° C	6.2	%
<b>esente da impurezze asbestoidi (XRD)</b>				
<b>free of asbestos minerals (XRD)</b>				

densità app.te assestata	<i>tamped density</i>	0.70	gr/cmc
densità app.te	<i>bulk density</i>	0.40	gr/cmc
densità	<i>density</i>	2.78	gr/cmc
assorbimento olio	<i>oil absorption</i>	33	gr/100gr
umidità	<i>moisture</i>	0.5	% max
pH		9.2	

grado di bianco (Spectrocolorimeter D <sub>65</sub> /10°)	<i>whiteness</i>	94	Y
--	------------------	----	---



**imballi *packing*                      sacchi carta su plts                      *paper bags on plts***

I dati sono tipici della produzione. Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante  
*These data are considered to be representative of normal production but they are not a binding specification*